

# RAINBOW



## 虹牌油漆

### SƠN PHỦ PU CHỐNG THẨM CHỊU THỜI TIẾT

<b>Mã số sản phẩm:</b>	No.781
<b>Loại :</b>	Sơn phủ PU chống thấm có nguồn gốc từ nhựa polyol, chất đông cứng Polyisocyanate kết hợp với chất màu chịu được thời tiết.
<b>Sử dụng:</b>	Sơn phủ chống thấm nước cho các công trình kiến trúc như nóc nhà, phòng tắm, vườn hoa không trung, ban công..v.v.
<b>Đặc tính:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Khả năng chịu được thời tiết tuyệt vời</li><li>2. Tính chất vật liệu mềm, có độ đàn hồi cao.</li><li>3. Sử dụng làm đẹp, dễ dàng tẩy rửa.</li><li>4. Có thể sơn lớp PU chống thấm đàn hồi mà không bị nứt nẻ, co rúm, không ảnh hưởng đến tính mềm dẻo của chúng.</li></ol>
<b>Màu sắc:</b>	Màu nâu (#6), màu xám tro(màu bạc) (# 36) và các màu chỉ định.
<b>Tỉ trọng</b>	Trên 1.2 kg/l
<b>Độ nhớt (25°C):</b>	50-60Ku(hỗn hợp)
<b>Thời gian khô (25°C):</b>	Sờ thấy khô: 1giờ      khô cứng: 12giờ      hoàn toàn cứng: 7ngày.
<b>Độ dày màng sơn:</b>	Màng sơn ướt: 100 $\mu$ màng sơn khô : 40 $\mu$
<b>Độ phủ lý thuyết:</b>	8.3 m <sup>2</sup> /kg      0.12 kg/m <sup>2</sup> (lượng dùng tham khảo: diện tích che phủ của mỗi thùng 20kg khoảng 115.5- 132m <sup>2</sup> )
<b>Thời gian sơn lớp mới:</b>	ít nhất 12 giờ      Nhiều nhất: 7 ngày
<b>Tỷ lệ pha trộn:</b>	Chất chính : Chất đông cứng = 15kg : 5kg
<b>Hàm lượng không bay hơi :</b>	Trên 60%
<b>Thời gian ở thùng pha:</b>	Trên 2 tiếng ( hỗn hợp 25 °C)
<b>Lớp phủ trước:</b>	No.782 Sơn chống thấm trải sàn màu vàng kim. No.783 Sơn chống thấm trải sàn màu bạc No. 784 Sơn chống thấm PU không chảy xệ. No. 736 Chất pha loãng của PU ( dùng để tẩy rửa dụng cụ).
<b>Dung môi pha loãng:</b>	Ít nhất một năm.
<b>Thời gian bảo hành:</b>	Ít nhất một năm.
<b>Phương pháp sử dụng:</b>	Dùng cọ , con lăn.
<b>Lưu ý:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Các vết bẩn như dầu, ẩm ướt,bụi bặm, rỉ sét .v.v..trên bề mặt phải được xử lý thật sạch.</li><li>2. Chất chính và chất đông cứng phải được pha trộn theo tỷ lệ đã quy định.</li><li>3. Mỗi 3 năm phải sơn lại lớp mới sơn phủ PU chống thấm chịu thời tiết để đảm bảo khả năng chống thấm của sơn.</li><li>4. Những điều khác xin tham khảo các hạng mục xử lý thi công sơn chống thấm.</li></ol>



永記造漆工業(越南)有限公司

CÔNG TY TNHH YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG (VN)

Lô 219, KCN AMATA, P.Long Bình, BH-ĐN.

TEL: 0613.936.740(10LINES) Fax: 0613.936.751/752