

**FLAT EMULSION PAINTS, GENERAL SERIES**

Số hiệu sản phẩm	No.860		
Loại	Sơn nước được tinh chế từ thành phần chủ yếu là gốc nhựa sơn nước chịu nước, chịu kiềm, phối hợp với nguyên liệu màu và chất phụ gia. Trang trí và bảo vệ các công trình kiến trúc văn phòng cao ốc, khách sạn, công trình công cộng, bệnh viện, cửa hàng, nhà ở.		
Đặc điểm	<ol style="list-style-type: none"> <li>Sử dụng nước sạch là dung môi, không gây hại, không dẫn bắt lửa.</li> <li>Thi công dễ dàng, nhanh khô.</li> <li>Màng sơn kiên cố, có ngoại quan bóng mờ, vẻ ngoài mỹ quan.</li> <li>Khả năng chịu nước, chịu kiềm tốt, đã thông qua thử nghiệm chống rêu mốc JIS Z2911.</li> <li>Phù hợp tiêu chuẩn sơn nước CNS 4940.</li> <li>Có thể trực tiếp thêm nước pha loãng để dùng làm sơn lót.</li> </ol>		
Độ bóng	Bóng mờ.		
Màu sắc	Màu trắng, màu nhạt.		
Độ che phủ	7.0 m <sup>2</sup> /L trở lên		
Tỉ trọng	1.3 Kg/L trở lên		
Độ nhớt	80~110KU (25°C)		
Thời gian khô	Sờ thấy khô: 1/2/ giờ	Khô cứng: 2 giờ(25°C)	
Độ dày màng sơn	Khi ướt: 100μ	Khi khô: 35μ	
Lượng sơn quét lý luận	38.0 m <sup>2</sup> /GL	10.0 m <sup>2</sup> /L	7.1 m <sup>2</sup> /Kg
Thời gian phủ lớp mới	Tối thiểu 3 giờ		
Hàm lượng không bay hơi	50% trở lên		
Chất pha loãng	Nước sạch		
Dung lượng chất pha loãng	10~20%		
Sơn lót nền thích hợp	No.410-1 Emulsion Paint, Primer		
Thời gian bảo quản	Tối thiểu 1 năm trong điều kiện bảo quản bình thường.		
Hướng dẫn sử dụng	Phun xịt, dùng cọ, con lăn.		
Hạng mục chú ý	<ol style="list-style-type: none"> <li>Trộn và khuấy đều trước khi sử dụng. Nếu sơn quá đặc, có thể thêm nước để pha loãng, nhưng không vượt quá dung lượng quy định.</li> <li>Cần phải làm sạch sẽ các vết dơ, bụi bẩn hơi nước và dầu mỡ bám trên bề mặt cần được sơn mới có thể thi công.</li> <li>Xin dùng tương màu sơn nước của Rainbow Paint để pha màu khi cần thiết phải pha màu.</li> <li>Thành phần nước và các ion kiềm tự do phân li trong tường xi măng mới xây sẽ làm cho độ bám dính và tính năng màng sơn giảm bớt, cho nên buộc phải đợi 2-3 tuần cho tường khô hoàn toàn xong, thành phần nước dưới 12% mới bắt đầu thi công</li> </ol>		
Ghi chú	Mức độ che phủ thực tế tùy thuộc hình dáng, trạng thái và điều kiện môi trường của vật cần sơn, độ che phủ lý luận khi dùng tay quét hoặc dùng cọ là 1.4 lần , độ che phủ lý luận khi phun xịt là 1.7 lần.		